



建設技 第 12030 号
2025 年10 月21 日

株式会社 中野建設 様

佐賀県知事 山 口 祥 義



建設材料試験成績書について(通知)

2025 年 9 月 5 日付けで依頼された

佐賀県アスファルト混合物事前審査制度試験 試験の結果は、別紙のとおりです。

アスファルト混合物の事前審査成績書

建設技第 12030 号
2025年10月21日

佐賀県佐賀市水ヶ江2-11-23

株式会社 中野建設 様

公益財団法人 佐賀県建設技術支援機構
材料試験センター
所長 大宅 浩
〒849-0925 佐賀県佐賀市八丁畷町8-1
TEL (0952) 30-6865 FAX (0952) 31-3959

2025年 9月 5日付けで依頼されたアスファルト混合物の事前審査の結果は、アスファルト混合物事前審査成績書のとおりです。

認定混合物名称 透水性As混合物 透-13(50)改質 I 型

摘 要

注意 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

事前審査認定アスファルト混合物（一般・耐流動混合物〔バッチ式〕）用 総括表

建設技第		12030 号		有効期間		2025年 10月 21日 ～ 2026年 10月 20日			
依頼者名		株式会社 中野建設		工場名またはプラント名		株式会社 中野建設 鹿島合材工場			
混合物の名称		透水性アスファルト混合物（最大粒径13mm）透－1 3（5 0）改質 I 型							
使用A s の名称		改質アスファルト I 型			Asメーカー		ニチレキ㈱		
使用骨材の室内配合・産地					現場配合				
骨材名		配合比(%)	成績書番号又は会社名		種別	配合比(%)	計量値(kg)		
6号砕石		74.0	2025年 4月15日 建設技第14706号		3BIN	69.2	692		
7号砕石		9.5	2025年 4月15日 建設技第14707号		2BIN	9.6	96		
粗砂（海砂）		8.2	2025年 5月13日 建設技第10004号		1BIN	12.0	120		
細砂（海砂）		3.5	2025年 2月12日 建設技第13808号						
石 粉		4.8	福岡県田川市大字弓削田2803番地の1 船尾鉾山㈱		石粉	4.7	47		
					アスファルト	4.5	45		
計		100.0			計	100.0	1000		
通過 質量 百分 率 (%)	ふるい目	室内配合		現場配合		確認抽出試験		粒 度 範 囲	
	53 mm							－	
	37.5 mm							－	
	31.5 mm							－	
	26.5 mm							－	
	19 mm	100.0		100.0		100.0		1 0 0	
	13.2 mm	95.0		97.7		99.7		9 5 ～ 1 0 0	
	4.75 mm	26.0		28.2		26.7		2 0 ～ 3 6	
	2.36 mm	17.3		18.5		16.1		1 2 ～ 2 5	
	600 μ m	12.9		10.8		13.1		8 ～ 1 8	
	300 μ m	9.6		8.3		10.0		5 ～ 1 3	
	150 μ m	6.3		6.0		6.3		3 ～ 1 0	
	75 μ m	4.6		4.5		3.7		3 ～ 6	
		室内配合		現場配合		確認試験		基準値	
アスファルト量		(%)	4.5	4.5	4.41	3.5～5.5			
マ 安 定 シ 度 ヤ 試 ル 験	密 度	(g/cm³)	2.121	2.100	2.137	1.95以上			
	理論密度	(g/cm³)	2.500	2.500	2.500	－			
	空 隙 率	(%)	15.2	16.0	14.5	1 2 以上			
	飽 和 度	(%)	38.0	36.5	39.1	－			
	安 定 度	(KN)	6.22	5.03	6.01	3.0以上			
	フロー値	(1/100cm)	22	26	23	2 0 ～ 4 0			
動的安定度		(回/mm)	－	－	－	－			
基準密度		(g/cm³)	－	2.100	－	－			
混合物出荷目標温度			165±20℃						
摘 要									

加熱アスファルト混合物 室内配合試験 結果表

調 査 名 : 佐賀県アスファルト混合物事前審査制度試験

依 頼 者 名 : 株式会社 中野建設

工場名または

プ ラ ント 名 : 株式会社 中野建設 鹿島合材工場

試料の種類 : 透水性アスファルト混合物 (最大粒径13mm)

(呼び名) 透-13 (50) 改質 I 型 () 内数字は室内配合試験時の突固め回数です。

1. 合成粒度

ふるい目の開き	53mm	37.5mm	26.5mm	19mm	13.2mm	4.75mm	2.36mm	600 μ m	300 μ m	150 μ m	75 μ m
合成粒度 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	95.0	26.0	17.3	12.9	9.6	6.3	4.6
粒度範囲 (%)	100	100	100	100	95～ 100	20～ 36	12～ 25	8～ 18	5～ 13	3～ 10	3～ 6

2. 示方配合 (質量百分率)

材料の種類	S-40 (3号)	S-30 (4号)	S-20 (5号)	S-13 (6号)	S-5 (7号)	スクリー ニングス	粗砂 (海砂)	細砂 (海砂)	フィラー	アスフ アルト	合計
配合率 (%)				70.7	9.1		7.8	3.3	4.6	4.5	100.0

3. マーシャル性状

項 目 (単 位)	室内密度 (g/cm ³)	空隙率 (%)	飽和度 (%)	安定度 (kN)	フロー値 (1/100cm)
試験結果	2.121	15.2	38.0	6.22	22
基 準 値	1.95以上	12以上	—	3.0以上	20～40

4. 示方配合理論密度 (g/cm³) = 2.500

摘 要

使用材料総括表 (1)

1. 使用材料の種類及び産地等

使用材料	産地及び購入先	備考
S-13(6号)粒径13～5mm	藤津郡太良町大浦 地内 (株)有明石材	2025年 4月15日 建設技第14706号
S-5(7号) 粒径5～2.5mm	藤津郡太良町大浦 地内 (株)有明石材	2025年 4月15日 建設技第14707号
粗砂 (海砂)	長崎県壱岐市 沖合 (株)有明商事	2025年 5月13日 建設技第10004号
細砂 (海砂)	長崎県長崎市神浦上道徳 地先 (株)有明商事	2025年 2月12日 建設技第13808号
フィラー	福岡県田川市大字弓削田2803番地の1 船尾鉦山(株)	成績書
アスファルト	ニチレキ(株)	成績書

2. 使用アスファルトの品質試験結果表

種類	改質アスファルト I 型		
項目	[単位]	試験結果	標準的性状
針入度 (25℃)	1/10mm	55	40以上
軟化点	℃	53.5	50.0以上
伸度 (7℃)	cm	52	30以上
伸度 (15℃)	cm	—	—
引火点	℃	324	260以上
薄膜加熱質量変化率	%	+0.01	0.6以下
薄膜加熱後の針入度残留率	%	78.2	65以上
タフネス (25℃)	N・m	13.1	5.0以上
テナシティ (25℃)	N・m	8.9	2.5以上
—	—	—	—
—	—	—	—
密度 (15℃)	g/cm ³	1.031	試験表に付記
最適混合温度範囲	℃	167～173	試験表に付記
最適締固め温度範囲	℃	152～158	試験表に付記
(備考)			
ガムファルト S			

使用材料総括表 (2)

2. 使用骨材の品質試験結果表

使用材料 項目		粗骨材					細骨材			石粉
		S-40 (3号)	S-30 (4号)	S-20 (5号)	S-13 (6号)	S-5 (7号)	スクリー ニングス	粗砂 (海砂)	細砂 (海砂)	フィラー
各 ふ る い 通 過 質 量 百 分 率 (%)	53mm				100.0	100.0		100.0	100.0	100.0
	37.5mm				100.0	100.0		100.0	100.0	100.0
	26.5mm				100.0	100.0		100.0	100.0	100.0
	19mm				100.0	100.0		100.0	100.0	100.0
	13.2mm				93.2	100.0		100.0	100.0	100.0
	4.75mm				0.6	96.4		98.9	99.9	100.0
	2.36mm				0.2	11.8		94.8	99.7	100.0
	600 μ m					0.1		58.8	95.1	100.0
	300 μ m							26.0	77.1	100.0
	150 μ m							5.0	31.6	99.2
	75 μ m							0.5	2.9	93.1
密 度	見掛け				2.679	2.683		2.644	2.708	2.723
	表乾				2.621	2.624		2.595	2.636	
	かさ				2.586	2.589		2.566	2.594	
	(g/cm ³) (見掛け+表乾)/2									
吸水率 (%)					1.33	1.34		1.15	1.62	
すりへり減量 (%)					16.9	21.1		－	－	
安定性試験損失量 (%)					3.8	1.3		2.0	3.1	
粘土塊量 (%)					0.04	0.07		0.23	0.24	
軟石量 (%)					0.1	0.2		－	－	
微粒分量 (%)					0.1	0.1		0.6	5.0	
密度1.95に浮く粒子 (%)					－	－		－	－	
有機不純物					－	－		淡い	淡い	
単位容積質量 (kg/L)					1.47	1.45		1.64	1.41	